

Набивка RivaMid K83 из арамидного штапельного волокна, с ПТФЭ-напылением и силиконовой смазкой



- для неподвижных соединений
- для насосов
- для арматуры

Свойства

Мах давление	[бар]		100
Мах скорость скольжения	[m/s]	вращение	15
		поступательное перемещение	2
Температурный диапазон	[°C]	от	-100
		до	+250

Толщина, мм

3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25
14	23	36	52	93	145	209	284	326	371	470	580	702	835	906

Вес на метр в гр

Примечание:

K83P - Набивка из арамидного штапельного волокна, с ПТФЭ-дисперсией и смазкой (не силиконовой)

Применение

● = применимо ○ = условно применимо X = неприменимо

Питьевая вода, продукты питания	X
Вода, сточные воды, котельная	●
Газы, воздух, азот	●
Слабые кислоты, инорг. /растворы солей	●
Концентрированные кислоты	X
Слабые щелочи/ щелочи	●
Концентрированные щелочи	X
Масла, смазки	●
Теплоноситель	●
Растворители	●
Органические соединения	●
Клеи, битум	●
Абразивные среды	●
Краски, лаки	X

Производитель: KLINGER Kempchen GmbH

Im Waldteich 21 D-46147 Oberhausen

Тел.: +49 208-8482-0

Факс: +49 208-8482-285

info@klinger-kempchen.de

Дистрибьютор в РФ и других странах Таможенного союза: ООО «ИЛЬМА»

СПб, Коломяжский пр., 10 лит И

тел. (812) 326-60-18

email: ilma@ilma-sealing.com

сайт: www.ilma-sealing.com